

		Pro
	<b>TESTOVACÍ METODA</b>	
Dřevěná dýha podlahové krytiny	EN14354/EN14352	
Klasifikace bytové zátěže	EN685	Třída 23
Klasifikace komerční zátěže	EN685	Třída 31
Záruka	DECOSPAN nv	Obytné prostory: 15 let Nízká komerční zátěž: 5 let
CE certifikace	EN14342	EN14342:2013
DoP č.		19005
<b>OBECNÍ VLASTNOSTI</b>	<b>Obsah vlhkosti</b>	6 % (+/-1)
	<b>Rozměry podlahových lamel</b>	1203 × 190 × 7,2mm
	<b>Tloušťka nášlapné vrstvy</b>	0,6 mm
	<b>Odchyłka od tloušťky</b>	±0,5 mm
	<b>Odchyłka od kolmosti</b>	±0,2 mm
	<b>Vyduť v příčném směru</b>	±0,2 %
	<b>Odchyłka v rovině</b>	4%
	<b>Pevnost v tahu kolmo na rovinu lamely</b>	> 1,4 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Pevnost lepené spáry dýhy</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Mechanický spojovací systém</b>	Uniclic®
	<b>Maximální spára</b>	≤ 0,2 mm
	<b>Pevnost v tahu na krátkém konci</b>	> 2000 N/lm
	<b>Hustota</b>	900
	<b>Hmotnost/m<sup>2</sup></b>	7 kg
<b>KLASIFIKAČNÍ VLASTNOSTI</b>	<b>Bobtnavost HDF</b>	< 13%
	<b>Odolnost proti protlakům</b>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Odolnost vůči otěru</b>	> 2000 rev.
	<b>Odolnost vůči nárazu</b>	≥ 1200 (EC2)
	<b>Přilnavost laku</b>	Třída < 2
	<b>Odolnost vůči chemickým přípravkům</b>	Stupeň 4*
<b>DALŠÍ VLASTNOSTI</b>	<b>Vzhled laku</b>	ok
	<b>Lesk</b>	super matný 3% (+/- 1)
	<b>Tvrdość laku</b>	≥ 3 Newton
	<b>Trvalé deformace po statickém zatížení</b>	< 0,05 mm
	<b>Odolnost vůči nárazu podle Wegnera</b>	≥ 5 Newton
	<b>Elastičita laku</b>	2 Hb
	<b>Stálost barvy</b>	Stupeň > 6
	<b>Odolnost proti otáčivému kolečku židle</b>	bez viditelných změn
	<b>Podlahové topení/chlazení</b>	ANO
	<b>Teplný odpor</b>	0,053 m <sup>2</sup> K/W
	<b>Teplná vodivost</b>	0,14 W/mK
	<b>Normovaná hladina akustického tlaku při nárazu</b>	55 dB
	<b>Snižování hladiny akustického tlaku při nárazu</b>	20 dB
	<b>A-hodnota kročejového hluku</b>	91 dB (A)
	<b>Hlasitost odraženého kročejového hluku</b>	68,7 sone
	<b>Antistatické působení</b>	< 2 kV (antistatická)
	<b>Biologická trvanlivost</b>	Třída 1
	<b>Dobře spravované lesy</b>	FSC® certifikace*** (nepovinná)
	<b>Odolnost vůči termitům</b>	dobrá
	<b>Odolnost vůči bakteriím</b>	Ultrafresh
	<b>Recyklace</b>	ok
	<b>Martindaleův test (odolnost proti poškrábání)</b>	B3
<b>BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI</b>	<b>VOC ztráta</b>	French legislation ISO16000
	<b>VOS M1 EU</b>	A+
	<b>VOS LEED VA/CDPH</b>	V souladu
	<b>VOS BREEAM</b>	V souladu
	<b>VOS Indoor air comfort GOLD</b>	V souladu
	<b>Emise formaldehydu</b>	Třída E1 (<0,13 ppm)
	<b>Emise formaldehydu</b>	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
	<b>Emise formaldehydu</b>	CARB 2
	<b>Emise plastifikátorů</b>	0%
	<b>PCP (pentachlorophenol)</b>	PCP bez
	<b>Popálení cigaretou</b>	Třída 3**
	<b>Reakce na oheň a tvoreň kouře</b>	Třída Cfl S1 (Bfl S1 na objednávku)
	<b>Odpor proti prokluzu (za sucha)</b>	62,25 USRV (průměr)
	<b>Odpor proti prokluzu (za mokra)</b>	47,75 USRV (průměr)

Deluxe+	Master	Summit	Swing
Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23
Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33
Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let EN14342:2013	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let EN14342:2013	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let EN14342:2013	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let EN14342:2013
19007	19003	19004	19010
6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
1810 × 166 × 12 mm	1506 × 166 × 10 mm	2050 × 233 × 10 mm	593 × 121 × 10mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm
±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
3%	3%	3%	3%
> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>
≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
± 0,2 mm	± 0,2 mm	± 0,2 mm	± 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850
10 kg	7 kg	7 kg	7 kg
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.
1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2
Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*
ok	ok	ok	ok
super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6
bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn
ANO	ANO	ANO	ANO
0,109 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W
0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
60 dB	56 dB	56 dB	56 dB
15 dB	19 dB	19 dB	19 dB
97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	80,3 sone
< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)
Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 1
FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)
dobrá	dobrá	dobrá	dobrá
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok
B1-2	B1-2	B1-2	B1-2
A+	A+	A+	A+
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0%	0%	0%	0%
PCP bez	PCP bez	PCP bez	PCP bez
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
Třída Cfl S1 (Bfl S1 na objednávku)	Třída Cfl S1 (Bfl S1 na objednávku)	Třída Cfl S1 (Bfl S1 na objednávku)	Třída Cfl S1 (Bfl S1 na objednávku)
62,25 USRV (průměr)	62,25 USRV (průměr)	62,25 USRV (průměr)	62,25 USRV (průměr)
47,75 USRV (průměr)	47,75 USRV (průměr)	47,75 USRV (průměr)	47,75 USRV (průměr)