








TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			CZ
Podlaha dřevěná třívrstvá	EN 13489 (volná třída)	DOP PQ2022-9	
Rozměry	Lamela	600-1900 x 190 x 14 / 3 mm	
	Balení	8 lamel / 2,888m ² / 24,30 kg	
	Zkrácené lamely	Max 2 v balení (min 600 mm)	
	Paleta	40 balení / 115,52 m ² / 990 kg	
Hustota	EN ISO 23996	+/-600 kg/m ³	
Spoj	ISO 24334	Drop Lock (plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení)	
Nášlapná vrstva		3 mm evropský dub (Dub letní)	
Třídění		Rustical (B+)	
Textura		Lehce kartáčováno	
Zkosení		4-stranná fáze	
Povrchová úprava		Oxidativní olej	
Stupeň lesku	Pod úhlem 60°	5-10 %	
Záruční podmínky	Bytové zatížení	20 let	
	Komerční zatížení	Na požádání	
Zátěžová třída	EN 13489		Třída 23 – Intenzivní bytová zátěž

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU			
VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	MIN. POŽADAVEK	HODNOTY
Emise ve vzduchu v interiéru			A, dosaženo
SVHC prověřování REACH/ECHA	GZTC CHEM-TOP-092	< 0,1 %	OK
Požární odolnost	 EN 13501-1		Dfl-s1(CWFT)
Protiskluznost	 CEN/TS 15676:2007		SRV ´suchý´: 83 (paralelní) SRV ´suchý´: 90 (vertikální)
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤0,124 mg/m ³	< zjištělý limit (E1)
Obsah pentachlorofenolu PCP	 EN 12673	< 5ppm	< zjištělý limit
Podlahové topení	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R=0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + lepidlo
Kročejový útlum	 EN ISO 10140		Δ Lw 19 dB Podložka ´Moist & Sound´ (plovoucí pokládky)
Biologická odolnost			Třída 1

Návod na čištění a údržbu najdete na: www.parketkoncept.cz

