







TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			CZ
Podlaha dřevěná třívrstvá	EN 13489 (volná třída)	DOP PQ2022-6	
Rozměry	Lamela	600-2200 x 220 x 15 / 4 mm	
	Balení	6 lamel / 2,904m ² / 24,5 kg	
	Zkrácené lamely	Max 2 v balení (min 600 mm)	
	Paleta	40 balení / 116,16 m ² / 1005 kg	
Hustota	EN ISO 23996	+/-650 kg/m ³	
Spoj	ISO 24334	Drop Lock (plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení)	
Nášlapná vrstva		4 mm evropský dub (Dub letní)	
Třídění		Rustical (B+)	
Textura		Lehce kartáčováno	
Zkosení		4-stranná fáze	
Povrchová úprava		Oxidativní olej	
Stupeň lesku	Pod úhlem 60°	5-10 %	
Záruční podmínky	Bytové zatížení Komerční zatížení	20 let Na požádání	
Zátěžová třída	EN 13489		Třída 23 – Intenzivní bytová zátěž

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	MIN. POŽADAVEK	HODNOTY
Emise ve vzduchu v interiéru			A
Požární odolnost	 EN 13501-1		Cfl-s1
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤0,124 mg/m ³	E1
Obsah pentachlorofenolu PCP	 EN 12673	< 5 ppm	< zjistitelný limit
Podlahové topení	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R=0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + lepidlo
Kročejový útlum	 EN ISO 10140		Δ Lw 19 dB Podložka 'Moist & Sound' (plovoucí pokládky)
Biologická odolnost			Třída 1

Návod na čištění a údržbu najdete na: www.parketkoncept.cz

