



Technický list

Podložka Floorify Performance Underlay

Podložka pro Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles

Verze:









01/05/2023 CZ

Rozměry a základní informace

Podložka Floorify® Performance Underlay Comfort je speciálně navržena pro použití v kombinaci s podlahou Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles. Podložka Floorify® Comfort je vyrobena bez freonů (CFC) a měkkých freonů (HFCC) a neobsahuje změkčovadla, těžké kovy nebo jiné nebezpečné látky.

m ² /role		10 m ²	
Délka		10 000 mm	
Šířka		1000 mm	
Tloušťka	EN 823	1,5 mm	
Množství/paleta		40 rolí	400 m ²
Materiál		PE (polyetylén)	

Technické údaje

			Norma	Floorify® výsledky
	Kročejový útlum (IS)	ISO 10140 ISO 717-2	ΔLw 18 dB	V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: ΔLw 21 dB (ΔLlin 10 dB) Doporučení pro trh: ΔLw 18 dB
	Mez pevnosti (dočasné zatížení) (CS)	EN 826	≥ 10 kPa (MMFA)	≥ 450 kPa
-	Mez kluzu (permanentní zatížení) (CC)	EN 1606	≥ 2 kPa	≥ 87 kPa
	Odolnost proti kolečkům židle (CCT)	ISO 4918	> 2500 otáček	Testováno v kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: vyhovuje (bez viditelných změn)
	Odolnost proti nárazu (RLB)	EN 13329	≥ 1 200 mm	V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: 1800 mm - IC3
	Požární odolnost (RTF)	EN 13501-1 EN ISO 11925-2		E _{fl} V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles: Bfl-S1
	Tepelný odpor (podlaha + podložka) (R)	EN 12667	<0,15 R (m ² K/W)	0,0686 (m ² K/W) (Floorify® v kombinaci s Podložkou Floorify® Comfort) Pouze podložka: 0,054 (m ² K/W)
	Podlahové vytápění		Vhodné pro všechny standardní topné systémy v betonové podlaze. NENÍ vhodné ani testované pro použití s topnými fóliemi.	
	CE:	EN 14041	DoP FF004	

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provádět změny materiálů a složení, pokud to slouží ke zlepšení kvality.
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 ROESELARE, BELGIE
E-mail: sales@floorify.com - T +32 51 140 180