

Bona Mix&Fill

Technický list

Bona Mix&Fill je spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevným brusným prachem pro vytvoření vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona a je vhodný jak pro světlé, tak tmavé dřeviny.

- Snadno se mísí a aplikuje
- Rychleschnoucí
- Antikorozní (žádné skvrny od rzi)
- Snadno brousitelný
- Nízký obsah rozpouštědel, bez zápachu
- EC1 Plus certifikován pro velmi nízké emise

Technická data

Typ produktu:	akrylátová disperze
VOC:	5 g/litr
Směšovací poměr:	míchejte na hustotu podobnou řídké kaše
Doba schnutí:	- do následné aplikace: 20 minut* - do broušení: 20 minut* - do ošetření lakem nebo olejem 1-2 hodiny*
Nářadí k aplikaci:	neruzová špachtle
Spotřeba:	8-12 m ² /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	nářadí zbavte zbytků materiálu utřením a pak opláchněte minimem vody. Zachlý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí kartáče s vodou.
Likvidace odpadů:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly bez zbytků produktu jsou recyklovatelné.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134 při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití produktu ihned uzavřete.
Trvanlivost:	nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

**Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí. Spáry širší než 2 mm potřebují schnout přes noc.*

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se má použít brusivo P60-80 (před konečným brusem). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.

AKTUALIZACE 08/2020

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]



Aplikace

1. Před použitím nádobu důkladně protřepete.
2. Nalijte produkt do míchací nádoby a smíchejte jej s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci.
3. Směs aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a bude-li nutné, tento postup opakujte. **Poznámka:** Bona Mix&Fill není vhodný pro tmelení spár širších než 2 mm. Bona Gap Master lze použít k vyplnění širších spár.
4. Jakmile bude povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill přebroušením pásovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120. Poslední broušení zakončete zrnitostí brusiva P120-150.
5. Podlahu ošetřete některým z nátěrových systémů Bona – podle příslušných návodů.

Důležité

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Určité vzácné druhy dřevin (zejména tropické dřeviny) nebo chemicky ošetřené dřeviny mohou vyvolat nepředvídané rakce. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 08//2020

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349