

DETAILY VÝROBKU

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Výrobek | BJELIN WIDEPLANK Dub Rustic |
| Dřevina | Dub Rustic |
| Rozměry | 15,5x200x2200 |
| Typ podlahy | Plošná; 3-vrstvá parketa |
| Třídění | Rustic |
| Povrchová úprava | Oxidativní olej, kartáč |
| Moření | Ne |
| Zkosení | Čtyřstranné |
| Jádro | Jedlové nebo smrkové lamely |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 3,5 mm |

BALENÍ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Počet lamel v balení | 6 |
| Plocha balení | 2,64 m ² |
| Jednotková hmotnost | 8,7 kg/m ² |
| Hmotnost balení | 23,0 kg |

MONTÁŽ

| | |
|------------------|---|
| Zámek | Zámek G5 |
| Metoda pokládky | Plovoucí; celoplošně lepená |
| Podlahové topění | Vhodné, max. teplota povrchu 27°C |
| Podložka | Pena s CS ≥ 60 kPa & CC ≥ 5 kPa |
| Návod na montáž: | Stáhněte z www.bjelin.com/installation |
| Údržba | Stáhněte z www.bjelin.com/maintenance |

KLASIFIKACE

| | Hodnoty | Norma |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mez pevnosti | NPD | HRN EN 13489; HRN EN 14354 |
| Tepelná vodivost | 0,14 (W/mK) | HRN EN 14342:2013 |
| Biologická trvanlivost | 2/S/M | HRN EN 14342:2013 |
| Reakce na oheň | Dfl – s1 | HRN EN 14342:2013 |
| Emise formaldehydu | E1 | HRN EN 14342:2013 |
| Obsah pentachlorofenolu | <5ppm | HRN EN 14342:2013 |
| Skluznost suchého vzorku | 68 USRV | HRN CEN/TS 1576:2010 |
| Skluznost mokrého vzorku | 24 USRV | HRN CEN/TS 1576:2010 |
| Záruka | 20 let pro bytové použití | |



The mark of
responsible forestry
FSC® C116275

