



Technický list
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
 click










verze: 1/11/2022

CZ

Parametry	Normy	Provedení		
ROZMĚRY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE				
		Small tiles	Planks	
Šířka	ISO24337	305	178	mm
Délka	ISO24337	610	1219	mm
Počet lamel v balení	-	12	12	ks
m ² v balení	-	2,23	2,6	m ²
Hmotnost balení	ISO23997	17,42	19,9	kg
Celková tloušťka	ISO24337	4	4	mm
Tloušťka	EN429	0,4	0,4	mm
Jádno	-	Hluk omezující, robustní a vodotěsné pevné jádro Floorify® Rigid		
Povrchová úprava	-	Core Ochrana proti skvrnám technologii Floorify® Quiet Sense		
Způsob zamykání	-	Tradiční zamykání bez použití lepidla s licencí od společnosti Unilin.		

	Třída zátěže	ISO10582	32
	CE	EN 14041	DoP FF001
	Záruka	Bytové prostory	20 let

TECHNICKÉ ÚDAJE				
		Norma	Požadavky normy	Floorify hodnoty
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, Příloha E	≥ 1200 cyklů	≥ 1600 cyklů - AC3
	Odolnost proti nárazu	EN13329	≥ 1200 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: 1800mm -IC3
	Odolnosti proti bodovému zatížení	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: žádné viditelné změny
	Odolnost proti skvrnám	EN423	Skupiny 1 and 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4	Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5;
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-Metoda 3a	≥ 6	> 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6uur bij 80C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Pevnost zámku	ISO24334	Dlouhá strana: > 1kN/m Krátká strana: > 1,5kN/m	Dlouhá strana: > 4,5kN/m Krátká strana: > 4,5kN/m

	Reakce na posun nohy nábytku	EN424	Stopa 0,1mm / 32kg	Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	EN425	≥ 25000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení	Žádné viditelné změny
	Protiskluznost	EN13893 DIN 51130:2014		DS R10
	Bobtnavost	ISO24336	< 18%	0%
	Tepelný odpor (podlaha+podložka)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0660R (m²K/W) (0,012 Podlaha+0,0540 podložka)
	Podlahové topení	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. NENÍ vhodné ani testované s topnými fóliemi.		
	Kročejový útlum	ISO717-2	ΔLw18dB	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort : ΔLw20dB (ΔLin10dB)
NEBEZPEČNÉ LÁTKY				
	Emise formaldehydu	EN14041	E1	
	TVOC 28 dní	< 1000μg/m³	< 10μg/m³	
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n° 2011-321	A+	
	REACH	-	Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH	
	Plastikátory	-	DOPT - čistý PVC - 100% bez ortoftalátů	

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provést změny v materiálu a strukturách za účelem vylepšení kvality.
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com -T+32 (0)51 140 180