

TECHNICKÝ LIST



INFORMACE O VÝROBCÍCH

Šířka	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm
Délka	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm
Počet lamel v balení		24 kusy (12R+12L)	5 kusů	8 kusů	4 kusy
m² v balení		2,25 m²	2,40 m²	2,74 m²	2,16 m²
Hmotnost balení	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg

ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Domácnost	25 let
		Komerční prostory	5 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY ZNAČKY FLOORIFY®
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E ≥ 2000 cyklů ≥ 4000 cyklů - AC4
	Odolnost proti nárazu	EN13329 ≥ 1600mm (průměr koule) V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: >1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1 ≤ 0,1mm V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort žádné viditelné změny
	Odolnost proti skvrnám	EN423 Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4 Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, metoda 3a Minimálně 6 > 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1 Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6 hodin při 80 °C ≤ 0,25% ≤ 0,10%
	Pevnost zámku	ISO24334 Dlouhá strana: > 1 kN/m Krátká strana: >1,5 kN/m Dlouhá strana: > 8 kN/m Krátká strana: > 8 kN/m (nevztahuje se na Herringbone)
	Reakce na posun nohy nábytku	EN424 Stopa 0,1mm / 32kg Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	EN425 > 25 000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort žádné viditelné změny
	Protiskluznost-Aquagrip	EN13893 DIN 51130:2014 DS R10
	Bobtnavost	ISO24336 < 18% 0%
	Teplotní odpor (podlaha + podložka)	EN12667 < 0,15R(m²K/W) 0,0686R(m²K/W) (0,0146 Floorify podlahy + 0,0540 Floorify®Comfort podložka)
	Podlahové topení	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. Vhodné pro elektrické topné fólie (max.80W/m²).
	Kročejový útlum	ISO712 ΔLw18Db V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: ΔLin10Db = ΔLw21Db
	Emise Formaldehydu	EN14041 E1
	TVOC 28 dní	< 1000µg/m³ < 10µg/m³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n°2011-321 A+

REACH

Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provést změny v materiálu a strukturách za účelem vylepšení kvality

TECHNICKÝ LIST



INFORMACE O VÝROBCÍCH

Šířka	ISO24337	178 mm
Délka	ISO24337	1219 mm
Počet lamel v balení		12 kusy
m² v balení		2,60 m²
Hmotnost balení	ISO23997	19,9 kg

ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	32
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Domácnost	20 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY ZNAČKY FLOORIFY®
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E ≥ 1200 cyklů ≥ 1600 cyklů - AC3
	Odolnost proti nárazu	EN13329 ≥ 1200mm (průměr koule) V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: >1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1 ≤ 0,2mm OK v kombinaci s podložkou Floorify® Comfort
	Odolnost proti skvrnám	EN423 Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4 Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, metoda 3a Minimálně 6 > 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1 Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6 hodin při 80 °C ≤ 0,25% ≤ 0,10%
	Pevnost zámku	ISO24334 Dlouhá strana: > 1 kN/m Krátká strana: >1,5 kN/m Dlouhá strana: > 4,5 kN/m Krátká strana: > 4,5 kN/m
	Reakce na posun nohy nábytku	EN424 žádné vizuální poškození Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	EN425 > 25 000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení Žádné viditelné změny
	Protiskluznost-Aquagrip	EN13893 DIN 51130: 2014 DS R10
	Bobtnavost	ISO24336 < 18% 0%
	Teplotní odpor (podlaha + podložka)	EN12667 < 0,15R(m²K/W) 0,0660R(m²K/W) (0,012 Floorify podlaha + 0,0540 Floorify®Comfort podložky)
	Podlahové topení	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. Vhodné pro elektrické topné fólie (max.80W/m²).
	Kročejový útlum	ISO712 ΔLw18Db V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: ΔLin10Db
	Emise Formaldehydu	EN14041 E1
	TVOC 28 dní	< 1000µg/m³ < 10µg/m³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n°2011-321 A+

REACH

Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provést změny v materiálu a strukturách za účelem vylepšení kvality